

注胶式系统门窗热工配置表1

部分标准化外窗和遮阳一体化外窗热工性能

序号	名称	玻璃配置 (mm)	整窗传热系数 $K\{W/(m^2.K)\}$	遮阳系数 SC	整窗外遮阳系数 (铝, 软卷帘) SD	备注
1	70系列铝合金平开窗(双CC)	5双银Low-E+12Ar+5	1.8	0.50~0.60	0.2	-
2	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5 (暖边)	1.8	0.50~0.60	0.2	-
3	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (暖边)	1.8	0.50~0.60	0.2	-
4	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	1.8	0.50~0.60	0.2	-
5	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+12A+5+12A+5 (暖边)	1.8	0.50~0.60	0.2	-
6	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5 (暖边)	1.8	0.50~0.60	0.2	-
7	70系列铝合金平开窗(双CC)	5双银Low-E+12Ar+5Low-E	1.7	0.50~0.60	0.2	-
8	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5 (暖边)	1.7	0.50~0.60	0.2	-
9	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (暖边)	1.7	0.50~0.60	0.2	-
10	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (暖边)	1.6	0.40~0.60	0.2	-
11	70系列铝合金平开窗(双CC)	5高透双银Low-E+12Ar+5 高透Low-E+12Ar+5 (暖边)	1.5	0.45~0.60	0.2	-
12	75系列铝合金平开窗(双DD)	5高透Low-E+12A+5+12A+5 (暖边)	1.7	0.50~0.60	0.2	-
13	75系列铝合金平开窗(双DD)	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5 (暖边)	1.7	0.50~0.60	0.2	-
14	75系列铝合金平开窗(双DD)	5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5 (暖边)	1.6	0.50~0.60	0.2	-
15	75系列铝合金平开窗(双DD)	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (暖边)	1.6	0.50~0.60	0.2	-
16	75系列铝合金平开窗(双DD)	5高透双银Low-E+12Ar+5 高透Low-E+12Ar+5 (暖边)	1.4	0.45~0.60	0.2	-
17	75系列铝合金平开窗(双DD)	5高透双银Low-E+12Ar+5 高透双银Low-E+12Ar+5 (暖边)	1.3	0.35~0.60	0.2	-
18	85系列铝合金平开窗(双FF)	6超白钢+16Ar+6Low-E+16Ar +6Low-E (mm) (暖边)	1.2	0.35~0.60	0.2	-
19	85系列铝合金平开窗(双FF)	5高透双银Low-E+12Ar+5 高透Low-E+12Ar+5 (暖边)	1.2	0.45~0.60	0.2	-
20	85系列铝合金平开窗(双FF)	5高透双银Low-E+12Ar+5 高透双银Low-E+12Ar+5 (暖边)	1.1	0.35~0.60	0.2	-

